

Technický list 870

Technický list platí pre výrobky	Guttatec 4TAB Guttatec Diamant Guttatec Beaver Guttatec Hexagonal	
Popis výrobku	Asfaltové šindle pre strešnú krytinu so zníženým obsahom asfaltu, bez laminácie, s minerálnou výstužou. Asfaltové strešné šindle z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenej rohože, na hornej strane vybavené farbeným granulátom a na strane spodnej tvorené jemnozrnným posypom.	
Vrstevná skladba výrobku	povrch horný krycia vrstva nosná vložka krycia vrstva povrch spodný	farbený granulát oxidovaný asfalt sklená rohož oxidovaný asfalt jemnozrnný minerálny posyp
Vyhotovenie a označenie výrobku	Asfaltové strešné šindle sa vyrábajú v šablónach podľa pevne stanovených rozmerov. Hrúbka jednotlivých šablón je 3,0 mm ± 5%.	

Tvary a rozmery

Guttatec 4TAB 	Guttatec Beaver
Guttatec Diamant 	Guttatec Hexagonal

Podľa určenia patrí do Európske technické posúdenie ETA 19/0223 z 17/04/2019

Typy výrobkov vyrábaných podľa TL 870 sú podrobované testom vlastností v rozsahu a početnosti presne daných vo vyššie uvedených normách.

Všetky meradlá používané na meranie, podľa nižšie uvedených noriem, sú riadené internými predpismi.

Technické parametre		skúška podľa ČSN EN	poznámka	jednotka	Vlastnosti
Rozmery	výška	544		mm	$X \pm 3 \text{ mm}$
	šírka	544		mm	$1000 \pm 3 \text{ mm}$
Hrúbka		1849-1		mm	$3,0 \pm 5\%$
Plošná hmotnosť		1849-1		kg/m ²	$4,44 \pm 15\%$
Reakcia na oheň		13501-1		trieda	E
Správanie pri vonkajšom požiari		13501-5		-	B _{ROOF} (t1)
Ťahové vlastnosti: Pevnosť	po šírke	12311-1		N/50mm	≥ 600
	po výške				≥ 400
Ťahové vlastnosti: Ťažnosť	po šírke	12311-1		%	$2 \pm 0,3$
	po výške				$2 \pm 0,3$
Odolnosť pretrhnutiu drieku klinca		12310-1		N	≥ 100
Odolnosť proti stekaniu za vyšších teplôt		1110		°C	pri 90°C vyhovuje
Plošný obsah asfaltu		544		g/m ²	1070 ± 150
Odolnosť proti vzniku pľuzgierov		544	bez pľuzgierikov	-	vyhovuje
Priľnavosť minerálneho posypu		12039		g	$\leq 2,5$
Nasiakavosť		544		%	< 2

Neobsahuje zložky a prísady považované za nebezpečné

Uvedené hodnoty sú stanovené štatisticky a môžu vykazovať tolerancie.