

TECHNICKÝ LIST

Guttabit 26 ZELENÝ**1. NÁZOV VÝROBKU: GUTTABIT 26 ZELENÝ****1. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:**

EN 13 707+A2: 2009 Hydroizolačné pásy a fólie - Vystužené asfaltové pásy na hydroizoláciu striech

2. ÚČEL POUŽITIA:

1. Hydroizolácia striech. Finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešného plášťa v kombinácii s pásom z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou s vysokou mechanickou odolnosťou a pevnosťou – sklená tkanina.

4. SPÔSOB POUŽITIA:

Spracovanie lepením alebo natavovaním na vhodný podklad. V prípade lepenia je nutné použiť špeciálne lepidlo. Minimálna teplota ovzdušia aj samotného pásu pri spracovaní je +5 °C. Veľkosť spojov (presahov) v pozdĺžnom smere je min. 100 mm, v priečnom 150 (min. 120) mm.

5. ZLOŽENIE PÁSU:

Úprava horného povrchu pásu: Ochranné a dekoratívne bridlicové šupiny. Pozdĺžny okraj pásu v šírku 70-100 mm bez posypu, krytý polymérnou fóliou.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Zmes oxidovaného asfaltu s minerálnymi plnivami.

Nosná vložka: Nosná vložka zo sklenej rohože

Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Zmes oxidovaného asfaltu s minerálnymi plnivami.

Úprava dolného povrchu pásu: Ľahko tavitelná polymérna fólia

6. BALENIE, ZNAČENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE, ZÁRUKA:

Balenie: Pásy sa dodávajú v roliach. Role sú zabezpečené proti rozbaleniu a dodávajú sa na paletách fixované vo vertikálnej polohe.

Značenie: Údaje o výrobku sú uvedené na baliacej páske alebo na identifikačnom štítku, prípadne ich kombinácií a spĺňajú požiadavky príslušných noriem.

Doprava: Doprava rolí sa vykonáva vo vertikálnej polohe v uzavretých dopravných prostriedkoch. Prepravu v nekrytých dopravných prostriedkoch je možné vykonať iba v tom prípade, že výrobky sú prepravované na paletách zabezpečených zmršťovacou fóliou.

Skladovanie: Role sa skladujú vo vertikálnej polohe na paletách. Role musia byť chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi, hlavne pred slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, ktoré by mohli spôsobiť ich deformáciu

Záruka: Záruka na funkčnosť 5 rokov

Rozmer pásu (šxdxh.)	Počet rolí na palete	Plocha role (m ²)	Plocha na paletu (m ²)	Hmotnosť palety Brutto cca (kg)
1x10	24	10	240	991

4. CERTIFIKÁT:

1023-CPR-0234 F Rjazaň - 13707

1023-CPD-0374F Osipoviči - 13707

Guttabit 26 ZELENÝ

5. TECHNICKÉ PARAMETRE:

Charakteristika	Skúšobná metóda/klasifikácia	Jednotka	Hodnota alebo údaj
podľa ČSN EN 13 707 + A2, ČSN EN 13969 + A1			
Zjavné vady	ČSN EN 1850-1:2000	-	bez zjavných väd
Dĺžka	ČSN EN 1848-1:2000	m	≥ 9,90
Šírka	ČSN EN 1848-1:2000	m	≥ 0,99
Plošná hmotnosť	ČSN EN 1849-1:2000	kg/m ²	4,00
Priamosť	ČSN EN 1848-1:2000	20 mm/10 m	vyhovuje
Hrúbka	ČSN EN 1849-1:2000	mm	2,7 ± 0,2
Vodotesnosť 100 kPa/24h	ČSN EN 1928:2001	-	vyhovuje
Reakcia na oheň	ČSN EN 13501-1+A1:2010 ČSN EN ISO 11925- 2:2011	-	trieda E
Ťahová sila - priečna	ČSN EN 12311- 1:2000	N/50 mm	300 ± 100
Ťahová sila - pozdĺžna	ČSN EN 12311- 1:2000	N/50 mm	450 ± 150
Pretiahnutie - priečne	ČSN EN 12311- 1:2000	%	5,0 ± 2,0
Pretiahnutie - pozdĺžne	ČSN EN 12311- 1:2000	%	5,0 ± 2,0
Ohybnosť	ČSN EN 1109:2000	°C	≤ 0
Odolnosť proti stekaniu	ČSN EN 1110:2011	°C	≥ 80
Priepustnosť vodných pár	ČSN EN 1931:2001	-	
Vplyv chemikálií na vodotesnosť	ČSN EN 1847:2010	-	
Vplyv umelého starnutia na vodotesnosť	ČSN EN 1296:2001 ČSN EN 1928:2001	-	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	ČSN EN 12730:2001	kg	
Odolnosť proti nárazu	ČSN EN 12691:2006	mm	
Odolnosť proti pretrhávaniu_priečna	ČSN EN 12310-1:2000	N	
Odolnosť proti pretrhávaniu_pozdĺžna	ČSN EN 12310-1:2000	N	
Šmyková odolnosť v priečnom spoji	ČSN EN 12317- 1:2000	N/50 mm	
Šmyková odolnosť v pozdĺžnom spoji	ČSN EN 12317- 1:2000	N/50 mm	

Výrobok neobsahuje nebezpečné látky

* Orientačný údaj