

PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH č. 45-14

(podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011)

1. Presný identifikačný kód typu produktu	Gutta Gardendach Plus
2. Typ, číslo šarže alebo sériové číslo alebo iný spôsob identifikácie stavebného výrobku:	Uvedené na obale alebo potlači
3. Predpokladaný účel použitia od výrobcu alebo predpokladané účely použitia stavebného materiálu podľa použitej platnej technickej špecifikácie EN 13707:2004+A2:2009 :	Elastomérová bitúmenová membrána na hydroizoláciu striech
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná značka a kontaktná adresa výrobcu:	UAB Mida LT Gamyklos Str. 19, LT-96155 Gargzdai, Litauen Tel.: +370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt
5. Systém alebo systémy na posudzovanie a overovanie stálosti úžitkových vlastností stavebného materiálu	Systém 2+
6. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúceho sa stavebného materiálu, na ktorý sa vzťahuje platná norma	Menované miesto Bureau Veritas Italia SPA (č. 1370) vydalo vstupnú inšpekciu podniku a výrobnej kontroly a priebežný dohľad, posudzovanie a vyhodnocovanie podnikovej kontroly výroby podľa systému 2+ a Certifikát podnikovej kontroly výroby: 1370-CPR-0041

7. Prehlásenie o vlastnostiach

Hlavné ukazovatele	Výkon	Platná technická špecifikácia
Rozmery (dĺžka/šírka)	5000 mm (± 2%) / 500 mm (± 3%)	EN 1848-1
Hmotnosť	3,5 kg/m ² ± 0,2 kg/m ²	EN 1849-1
Hrúbka	3,0 mm ± 0,2 mm	EN 1849-1
Odolnosť proti prechodu vody	200 kPa	EN 1928 (metóda B)
Klasifikácia vonkajšej horľavosti	F _{ROOF} (t1)	EN 13501-5+A1
Reakcia látky pri ohni	skupina F	EN 13501-1+A1
Pevnosť v ťahu (pozdĺžna)	500 N/50 mm (-150 N/50mm)	EN 12311-1
Pevnosť v ťahu (priečne)	400 N/50 mm (- 150 N/50mm)	
Rozťahnutie (pozdĺžne)	40 % (- 10 abs)	
Rozťahnutie (priečne)	40 % (- 10 abs)	EN 12311-1
Odolnosť proti šíreniu trhlín (pozdĺžne)	150 N (50 N)	EN 12310-1
Odolnosť proti šíreniu trhlín (priečne)	150 N (-50 N)	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	≥ 10 kg	EN 12730 (metóda A)
Odolnosť proti nárazovému zaťaženiu	h ≥ 500mm	EN 12691 (metóda A)
Rozmerová stálosť	≤ 0,5 %	EN 1107-1
Prúdenie pri zvýšených teplotách	≤ 2 mm at 100 °C	EN 1110
Proces ohybu za studena, nie vyšší	-15 °C	EN 1109
Proces ohybu za studena po umelom starnutí (12 týždňov pri 70 °C)	-10 °C (± 5 °C)	EN 1296 / EN 1109
Príľnavosť posypu	15 % (± 15 abs)	EN 12039
Priepustnosť vodnej pary	μ = 20000	EN 1931
Emisie nebezpečných látok	Výrobok neobsahuje nebezpečné látky	

Výkon výrobku podľa čísla 1 a 2 zodpovedá deklarovanému výkonu podľa čísla 7.

Za vytvorenie tohto prehlásenia o vlastnostiach podľa č. 4 zodpovedný výlučne výrobca.

Podpísané za a v mene výrobcu

Vyr. technológé
Nijolė Marija Kondrašovienė
(Meno a funkcia)

Gargzdai, 2014.08.11
(Miesto a dátum vystavenia)

(Podpis)