

Agroguttex

Platnosť od: 01.01.2011

Revízia: 11.10.2011

VLASTNOSTI	METÓDA	JEDNOTKY	NOMINÁL.HODNOTA	TOLERANCIA	
				MINIMUM	MAXIMUM

Normatívna časť

Pevnosť MD / CMD	EN 10319	[kN/m]	20 / 14	-2 / -1,5	-
Ťažnosť MD / CMD	EN 10319	[%]	13 / 12	-3 / -3	+3/+3
Odolnosť v prerazení padajúcim kužeľom	EN ISO 13433	[mm]	15	-	+ 3
Odolnosť voči prerazeniu	EN ISO 12236	[N]	2350	-235	-
Účinnosť ochrany	EN 13719	[%]	Lokálna deformácia pri prítlaču:		
			300 kPa	-	-
			600 kPa	-	-
			1200 kPa	-	-
Charakteristická veľkosť otvorov	EN ISO 12956	[mm]	0,2	-0,07	+0,07
Priepustnosť vody kolmo k rovine	EN ISO 11058	[m/s]	0,019	-0,005	-
Priepustnosť vody v rovine	EN ISO 12958	[m ² /s]	spád prítlak : i = ..., MD / CMD		
			20 kPa	-	-
			100 kPa	-	-
			200 kPa	-	-
Životnosť (Trvanlivosť)	Príloha B EN 13249 - EN 13257; EN 13265		- Zakryť do 14 dní po uložení (podľa EN 12224) - Životnosť po dobu 25 rokov v prírodných zeminách s pH-hodnotou medzi 4 a 9 a teplotou zeminy <25°C (podľa EN ISO 13438)		

Poznámky: MD - Pozdĺžny smer/, CMD - Priechy Smer





Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta SR - Praha spol. s ro
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001

Agroguttex

Informatívna časť

Plošná hmotnosť	EN ISO 9864	[g/m ²]	100	-10	-
Hrúbka	EN ISO 9863-1	[mm]	0,57	-0,057	-

POUŽITIE VÝROBKU



**EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253,
EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265**

**Vlastnosti: S + R + F
Geotextília**

Výrobok neobsahuje nebezpečné látky.



Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001