



Aplikácia: Hydroizolačné pásy a fólie
- časť 1:
Pásy a fólie podkladové a pre
poistné hydroizolácie pre skladané
krytiny.
ČSN EN 13859-1

Aplikácia: Hydroizolačné pásy a fólie -
časť 2:
Pásy a fólie podkladové a na poistné
hydroizolácie pre múry. ČSN EN
13859-2

Kód výrobku **2480B**
Typ materiálu **HD-PE**

Jazyk
Aplikovateľný pre

Slovenčina
SK



VLASTNOSTI	METÓDA	JEDNOTKY	NOMINÁLNE	MINIMÁLNE	MAXIMÁLNE
FUNKČNOSŤ: PRIEPUSTNOSŤ PRE VODNÚ PARU, VODOTESNOSŤ, ODOLNOSŤ PROTI POVETRNOSTNÝM VPLYVOM, REAKCIA NA OHŤ					
Priepustnosť vodnej pary	EN ISO 12572 (C)	m	0,03	0,015	0,05
Teplotná odolnosť	-	°C	-	-40	+100
Ohybnosť za nízkych teplôt	EN 1109	°C	-	-	-40
Odolnosť proti UV žiareniu	-	mesiace	-	-	4
Hrúbka produktu / hrúbka funkčnej vrstvy		µm	220 / 220	-	-
Odolnosť proti prenikaniu vody	EN 1928 (A)	Trieda	W1	-	-
Výška vodného stĺpca	EN 20811	m	-	2	-
Reakcia na oheň	EN ISO 11925-2	Trieda	E (*)	-	-
FYZIKÁLNE A MECHANICKÉ VLASTNOSTI					
Plošná hmotnosť	EN 1849-2	g/m²	82	77	87
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere	EN 12311-1	N/50mm	250	200	300
Ťažnosť v pozdĺžnom smere	EN 12311-1	%	10	6	14
Pevnosť v ťahu v priečnom smere	EN 12311-1	N/50mm	210	170	250
Ťažnosť v priečnom smere	EN 12311-1	%	15	10	20
Odol. proti pretrhávaniu v pozdĺžnom smere	EN 12310-1	N	90	65	115
Odol. proti pretrhávaniu v priečnom smere	EN 12310-1	N	85	60	110
VLASTNOSTI PO UMELOM STARNUTÍ					
Správanie sa za umelého starnutia:	EN 1297 & EN 1296	Zvyšková hodnota			
Odolnosť proti prenikaniu vody	EN 1928 (A)	Trieda	W1	-	-
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere	EN 12311-1	%	90	-	-
Ťažnosť v pozdĺžnom smere	EN 12311-1	%	85	-	-
Pevnosť v ťahu v priečnom smere	EN 12311-1	%	90	-	-
Ťažnosť v priečnom smere	EN 12311-1	%	85	-	-
ĎALŠIE VLASTNOSTI					
Dĺžka (vyjadrená v m)	EN 1848-2	odchýlka %	0	0	-
Šírka (vyjadrená v mm)	EN 1848-2	odchýlka %	0	-0,5	+1,5
Priamosť	EN 1848-2	mm/10m	-	-	30
Rozmerová stálosť	EN 1107-2	%	-	-	1
Odolnosť proti prenikaniu vzduchu	EN 12114	m³/(m² h 50 Pa)	-	-	0,1
Vetrotesnosť	-	-	áno	-	-

(*): Testované na izoláciách z minerálnej vlny a dreva

Dátum účinnosti: 29/09/2014
Prvá CE: 23/11/2005

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

DuPont CZ s.r.o.
Pekařská 14/628,
155 00 Praha

Infolinka +420 800 120 016
Fax +420 257 414 150
tyvekinfo@cze.dupont.com
www.tyvek.cz

Niektoré testovacie metódy sú modifikované podľa EN 13859-1:2014 a EN 13859-2:2014 a/alebo podľa DuPont ISO 9001:2008 certifikovaný systém kvality (pre bližšie informácie kontaktujte miestneho zástupcu firmy DuPont). Tieto informácie zodpovedajú našim súčasným znalostiam.
Sú ponúkané v súlade so smernicou NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorou sa stanovujú harmonizované podmienky na uvádzanie stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS. Účelom tejto informácie nie je náhrada akýchkoľvek skúšobných procesov, ktorých výsledky by Vás mohli viesť k rozhodnutiu o vhodnosti našich produktov na aplikáciu inú ako aplikáciu špecifikovanú na tomto mieste. Podmienky, v ktorých boli hodnoty podľa vyššie uvedených noriem namerané nemusia korešpondovať s podmienkami, ktoré nastanú pri konkrétnych aplikáciách. Uvedené informácie sú predmetom revízie a budú aktualizované podľa najnovších znalostí a poznatkov. Keďže nie je možné predvídať všetky možnosti konečného využitia v konkrétnych podmienkach, DuPont negarantuje ani nepreberá zodpovednosť za interpretáciu týchto informácií. Nič v tejto publikácii nemožno brať ako povolenie na použitie alebo ako odporúčanie na porušovanie akýchkoľvek patentových práv. Informácie o bezpečnosti výrobku sú k dispozícii na požiadanie. Tento list s údajmi je tlačný materiál a je platný bez podpisu.

the
Original
proven since 1990



Tyvek.