

Guttafol DO 135 Reflex

Systém difúzne otvorených fólií

- 3-vrstvová kontaktná strešná fólia na vytvorenie doplnkovej hydroizolačnej vrstvy šikmej strechy
- strechy s reflexnou vrstvou brániacou prehrievaniu interiéru.
- spoľahlivá ochrana podstrešia pred prenikaním vetra, hnaného dažďa a snehu škárami skladanej krytiny
- vysoká mechanická odolnosť umožňuje aplikáciu priamo na tepelnú izoláciu alebo debnenie
- vysoká priestupnosť pre vodnú paru (hodnota Sd 0,05)
- je možné použiť už od sklonu 17 ° (v závislosti od bezpečného sklonu krytiny), pre triedy tesnosti DHV 6,5,4,3.
- aplikácia aj do konštrukcií prevetrávaných fasád bez otvorených škár.

Deklarované vlastnosti	Jednotka	Hodnoty	Tolerancia [-]	Tolerancia [+]	Norma
Plošná hmotnosť	g/m ²	131	127,3	144	EN18492
Pevnosť v ťahu priečna	N/50mm	270	220	360	EN12311 1
Pevnosť v ťahu pozdĺžna	N/50mm	225	150	275	EN12311 1
Ťažnosť priečna	%	70	40	100	EN12311 1
Ťažnosť pozdĺžna	%	90	50	150	EN12311 1
sila na pretrhnutie priečna		150	120	230	EN12311 1
sila na pretrhnutie pozdĺžna		220	175	280	EN12311 1
sd (ekvivalentná difúzna hrúbka)	m	0,05			EN12572
vodeodolnosť	trieda	W1			EN 1928
odolnosť proti prenikaniu vody		vyhovuje			ZVDH
priestorová stabilita (priečna)	%	-0,7			EN1107 1
priestorová stabilita (pozdĺžna)	%	0,5			EN1107 1
aplikačná teplota	°C	- 40 až + 80			EN1109
vlastnosti za studena	°C	-40			EN1109
odolnosť proti prenikaniu vzduchu	WGL	0			EN12114
reakcia na oheň	trieda	E			EN13501 1
dočasné zastrešenie	týždne	2			EN13501 1
UV stabilita	MJ/m2	55			EN 13859 1
vodeodolnosť po umelom starnutí					EN1928
Pevnosť v ťahu priečna po umelom starnutí	N/50mm	265			EN12310 1
Pevnosť v ťahu pozdĺžna po umelom starnutí	N/50mm	205			EN12310 1



Distribútor: **Gutta ČR - Praha** spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001

Ťažnosť priečna po umelom starnutí	%	50			EN12310 1
Ťažnosť pozdĺžna po umelom starnutí	%	57			EN12310 1
Žiadosť o umelé starnutie		vyhovuje			EN13859
Vyššia požiadavka na umelé starnutie (80 °C)		vyhovuje			ZVDH

