

Lepidlo na gumovú dlažbu Tetrapur

Popis výrobku: TETRAPUR je vysokokvalitné jednozložkové PUR lepidlo na báze MDI používané na výrobu lisovaných prvkov z gumových granúl pri spracovaní „za tepla“ a na lepenie gumových dlažieb k pevným povrchom.

Hlavné výhody: vysoká mechanická pevnosť,
krátka doba vytvrdzovania, široký rozsah priľnavosti.

Oblasti použitia: TETRAPUR sa používa ako jednozložkové lepidlo pre lisované prvky s vysokou tvrdosťou vyrobené z gumových granúl vyrábaných pri spracovaní „za tepla“.

Technické údaje:

Hustota pri 20 °C	cca 1,11 g/m ³
Viskozita pri 23 °C	6000 ±500 mPas
Bod vznietenia	>160 °C
Obsah NCO	14 ±0,5 %
Farba	tmavooranžová, priehľadná
Teplota zosieťovania	10 až 150 °C
Čas na spracovanie gumených granúl pri 20 °C a vlhkosťou vzduchu 60 %	30 min.
Doba vytvrdenie	24 hod
Spotreba	1 kg / 5 m ²

Skladovanie: Skladujte v tesne uzavretých pôvodných nádobách pri teplote od 10 do 25 °C. Nádoby musia byť chránené pred vlhkosťou a pred priamym slnečným svetlom. Za týchto podmienok má materiál dobu skladovateľnosti šesť mesiacov.

Ochranná opatrenia: Lepidlo TETRAPUR je v polymérnej podobe neškodné. Počas práce noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a ochranný odev. Zamedzte kontaktu s pokožkou, očami a nevdychujte výpary. Ak dôjde ku kontaktu výrobku s kožou alebo očami, umyte ich čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri práci s výrobkom nejedzte, nepite a nepracujte v blízkosti ohňa. Prečítajte si pozorne pokyny týkajúce sa bezpečnostných opatrení. Je zverejnená obchodnými asociáciami a smernica chemického priemyslu týkajúca sa nakladania s reaktívnymi živcami (MOO4/MO23).

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

Vyššie uvedené údaje sa zakladajú na našich skúsenostiach a presvedčeníach a sú vo všetkých ohľadoch nezáväzný. To platí aj pre údaje o vhodnosti výrobkov a systémov na ich použitie vo výrobe. Vzhľadom na rozmanitosť materiálov, substrátov a rôzne pracovné podmienky nemožno nijak zaručiť pracovné výsledky na základe akéhokoľvek právneho vzťahu, ani na základe odporúčania alebo ústneho poradenstva. Tieto technické pokyny môžu a mali by byť vnímané ako nezáväzný, preto nemožno vznášať žiadne nároky. Naše údaje nezbavujú kupujúceho/výrobcu povinnosti kontroly a preukázania vhodnosti výrobkov a systémov na ich použitie vo výrobe, a to na ich vlastnú zodpovednosť a účel, napr. lepenie skúšobných povrchov. Naše ústne alebo písomné odporúčania či skúšky sú len predbežné. V ostatných záležitostiach platia naše podmienky pre predaj, platby a dodávky. Toto vydanie pokynov nahrádza všetky jeho predchádzajúce verzie.