

Tekutá lepenka 2K

NÁTEROVÁ DVOJZLOŽKOVÁ

HYDROIZOLÁCIA



Charakteristika: Náterová dvojzložková hmota na báze cementu, silikátových plnív, špeciálnych aditív a akrylátovej disperzie. Dodáva sa ako dvojzložková zmes a mieša sa tesne pred použitím.

Použitie: Hmota je určená k vytváraní sekundárnych tesniacich izolačných povlakov minerálnych (betónových) monolitických stavebných konštrukcií proti vode povrchovej a spodnej, beztlakovej aj tlakovej do 0,4 MPa, používa sa ako vonkajšia ochranná omietka a stierková zmes pre drobné vysprávkové omietky

Vlastnosti a vzhľad: Vodou riaditeľná hmota šedého zafarbenia. Prísadou vybraných pigmentov je možné získať aj iné zafarbenie. Vykazuje veľmi dobrú prídržnosť k betónu aj pórobetónu, vodotesnosť, mrazuvzdornosť, priestup vodných pár a prídržnosť po cykloch teplotných zmien.

Príprava podkladu: Podklad pre izoláciu musí byť súdržný, pevný, vyspravený, bez trhlín, výčnelkov a aplikácií a znečistenia, príp. odmastený. Uvoľnené (duté) miesta je nutné odstrániť a nerovnosti vyspraviť polymér cementovou maltou. Vhodné podklady sú betón, cementový poter, cementová omietka. Izolácia sa môže robiť aj na vlhký podklad, ktorý však musí vykazovať nasiakavosť a musí mať možnosť dodatočného vyschnutia. Minimálna teplota podkladu musí byť aspoň + 5 °C. Pripravené podklady sa penetrujú disperziou zriedenou s vodou v pomere 1 : 4 (disperzia : voda). Penetrácia sa natiera zásadne štetcom alebo kefou. Schne najmenej 8 hodín. Zmes sa dôkladne premieša, nechá sa 40 minút odležať a po opätovnom intenzívnom premiešaní je pripravená k aplikácii na pripravené a penetrované podklady buď stierkovaním - hladidlami v rovnomernej vrstve max. 3 mm alebo natieraním - fibrovými kefami, asfaltérskymi kefami v rovnomernej vrstve cca 1 mm. Hmota sa nanáša v 2 vrstvách, u náročných tesniacich aplikáciách sa odporúča po zaschnutí 2. vrstvy previesť uzatvárací náter disperziou zriedenou vodou v pomere 1 : 1.

Príprava zmesi:		stierková zmes	náterová zmes
	suchá zložka	1 00 hm. dielov	100 hm. dielov
	voda	22-25 hm. dielov	28 hm. dielov
	disperzia	5 hm. dielov	5 hm. dielov
Spotreba:	2 - 3 kg/m ² v dvoch vrstvách		

Balenie: 10 kg a 50 kg (súčasťou výrobku je odpovedajúce množstvo tekutej zložky)

Skladovateľnosť: V rozmedzí teplôt +5 °C až +30 °C

Doba

spracovateľnosti: 6 mesiacov



Distribútor: **Gutta ČR - Praha** spol. s r.o..
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001



Prehlásenie o zhode podľa §13 zák. č.22/1997 a §13 nariadenia vlády č.163/2002 Zb.
Certifikát č.100-001495 vydaný TZÚS Praha, s.p.



Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001